

FICHE PRODUIT

Icestorm - parka 3 en 1

Descriptif

Fiche veste extérieure: empiècements de renfort aux coudes en Cordura® - poche pour téléphone mobile en tissu isolant aux ondes électromagnétiques E-CARE et passant pour écouteur – inserts réfléchissants 3M – coutures soudées ou étanchées thermocollées – 4 poches à l'avant larges – poche à outils avec fermeture à glissière – poches poitrine avec fermetures à glissière - 11 poches extérieures en tout – 3 poches intérieures dont 1 poche avec zip – ouverture ajustable d'aération sous-bras - construction ergonomique des manches - capuche ajustable et détachable - taille ajustable avec ceinture – poignets

Fiche veste intérieure: manches amovibles avec zip – matelassage fait à la main – inserts réfléchissants 3M – 2 poches à l'avant - 1 poche poitrine imperméable avec fermeture à glissière enduite de PU – une poche intérieure spacieuse

manutenzion

Nettoyer à une température maximum de 30 °C; ne pas blanchir; ne pas nettoyer à sec; ne pas sécher en machine à l'air chaude; ne pas repasser.



	V006-0-00 beige/noir		
cod.prod.	V006-0-01 gris/noir		
	V006-0-02 bleu/noir		
Normes	EN 340, EN 342 (assortit avec le pantalon FROZEN), EN 343 (classe 3)		
tailles	42 – 60		

	Méthode du test	Descriptif	Résultat obtenu	Valeur minimum requise/ range
Tissu de base veste extérieure	EN ISO 1833-1977, SECTIONE 10	Composition des fibres: polyester enduit de PU	100%	
		Armure: plain 1/1	chaîne : 28 [fils/cm]	
			trame : 20 [fils/cm]	
	EN ISO 12127:1996	Poids par unité de zone	208.1 g/mq	
	EN 343 paragraphe 4.6	Stabilité dimensionnelle	chaîne: -0,1%	+/- 3%
			trame: -0,2%	
	EN343 paragraphe 4.4 (EN ISO 13934-1)	Résistance à la traction	chaîne: 1200 N	chaîne: 450 N résistance/masse: >=.
			trame: 830 N	
				trame: 450 N résistance/masse: >=2
	EN343 paragraphe 4.5	Résistance au déchirement	chaîne: 40 N	Chaîne: 25 N
	EN342 paragraphe 4.6		Trame: 41 N	Trame: 25 N
	(EN ISO 4674)			
	EN 343 paragraphe 4.3 (EN 31092)	Résistance à la vapeur d'eau R _{et} [m² Pa/W]	10,03 (class 3)	class 1: Ret>40
				class 2: 20 <ret<40< td=""></ret<40<>
				class 3: Ret<=20
	EN343 paragraphe 4.2 (EN 20811)	Résistance à la pénétration	>15000 Pa	class1 : Wp >= 8000 Pa
		de l'eau - Wp [Pa]		class2 : no test required
		(avant le pré-traitement)		class3 : no test required
	EN343 paragraphe 4.2 (EN 20811)	Résistance à la pénétration de l'eau - Wp [Pa]	>15000 Pa (class3)	class1 : no test required
				class2 : Wp>= 8.000 Pa
		(après chaque pré-traitement)		class3 : Wp >= 13.000 Pa
	ISO 105-X12	Résistance de la couleur au frottement	sec: 4-5	sec: 4
			humide: 4-5	humide: 4
	ISO 105-E04	Résistance de la couleur à la sueur	Changement de couleur: 4 - 5	Changement de couleur: 4
			Prise de couleur: 4 - 5	Prise de couleur: 3
	ISO 105-C06	Résistance de la couleur à plusieurs cycles de nettoyage à 60°C	Changement de couleur: 4 - 5	Changement de couleur: 3 - 4
			Prise de couleur: 4 - 5	Prise de couleur: 4 - 5
	EN340/03 paragraphe 4.2 (EN 1413)	La détermination du PH de l'extrait aqueux	PH: 6.65	3,5 <ph≤9,5< td=""></ph≤9,5<>



FICHE PRODUIT

EN340/03 paragraphe 4.2 Recherche de l'amines (prEN 14362-1) aromatique et cancérigé aromatique et cancérigène

n'enregistrer pas

≤30 ppm

	,			
Inserts anti- abrasion		Composition des fibres: Nylon Cordura	100%	
Tissu Cordura® Du Pont		Armure: plain 1/1	chaîne : 22 [fils/cm]	
			trame : 15 [fils/cm]	
	ISO 3801	Poids par unité de zone	322 g/mq	
	GB/T3921.3	Résistance au nettoyage	4 - 5	1 - 5
	ISO 5081	Résistance à la traction	chaîne: 2790 N	
			trame: 3230 N	
	BS3424-7B	Résistance au déchirement	chaîne: 455.5 N	
			trame: 432.1 N	
	DIN 54021, ISO 105X12: 2002	Résistance de la couleur au frottement	sec: 4-5	1 - 5
			humide: 4-5	1 - 5
	ISO 63305A	Stabilité dimensionnelle	chaîne: -1.6 %	
			trame: -0.8 %	
	ISO 4920	Répulsion à l'eau	4	1-5
	ISO-105-E-04	Résistance de la couleur à la sueur	4	1-5
	ISO-105-X11	Résistance de la couleur au repassage à chaud	sec: 4-5	1 - 5
			humide: 4	1 - 5
Tissu r éfléchissant Tissu	EN 471: 1994 paragraphe 6.1	Valeurs photométriques de nouveaux matériaux réfléchissants	CONFORME	
réfléchissant BM Scotchlite 3910 gris argent	EN 471: 1994 CLASS 2, paragraphe 6.2	Valeurs des performances de réflectance après des tests de abrasion, flexion, pliage à de basses températures, changements thermiques, nettoyage (25 cycles) et à la pluie	CONFORME	
-care		Composition des fibres: PES/CO/MTF	65/33/2%	
		Poids par unité de zone	215 g/mq	
		Fils/cm	chaîne: 34	
			trame: 22	
	DIN 53857/1	Résistance à la traction	chaîne: 100 daN	
			trame: 65 daN	
	DIN 53892 (3 cicli a 95°C)	Stabilité dimensionnelle au nettoyage	1.5%	
	DIN 54004 (ISO 105B02)	Résistance de la couleur à la lumière	5	1 - 5
	DIN 54020 (ISO 105E04)	Résistance de la couleur à la sueur	Changement de couleur: 4	1 – 5
			Prise de couleur: 3-4	1 - 5
	DIN 54021 (ISO 105X12)	Résistance de la couleur au	Sec: 4	1 - 5
		frottement	humide: 2-3	1 - 5
	DIN 54024 (ISO 105N01)	Résistance au blanchiment	4	1 - 5
	pour enceintes et protection électromagnétiques en vue	Mésure de l'affaiblissement pour enceintes et protections électromagnétiques en vue	Réduction de 99,5% des ondes électromagnétiques à la fréquence de 200 MHz	
		de test d'électronique	Réduction de 99% des ondes électromagnétiques à la fréquence de 2000 MHz	
doublure		Composition des fibres: polyamide	100%	
Doublure capuche		Composition des fibres: polyamide revêtue à l'intérieur en PU noir	100%	



FICHE PRODUIT

du vêtement à l'intérieur

Armure: plain 1/1 chaîne: 28 [fils/cm]

trame: 28 [fils/cm]

ISO 3801

Poids par unité de zone

71.9 g/mq

ISO 5077-1984

Stabilité dimensionnelle au

chaîne: -1.1 %

ISO 6330-1984

nettoyage

trame: -1.3 %

ISO 105-X12-2001

Résistance de la couleur au Sec: 4/5 frottement

Humide: 4/5

EN340/03 paragraphe 4.2 La détermination du PH de

(EN 1413)

l'extrait aqueux

3.5<PH≤9.5

EN340/03 paragraphe 4.2 Recherche de l'amines (prEN 14362-1)

aromatique et cancérigène

n'enregistrer pas ≤30 ppm

Rembourrage

Composizione delle fibre:

polyestere

100%

Poids par unité de zone Corp: 157.2 g/mq

bras: 132.1 g/mq